

# Epifanes Combi Plamuur

## Traditionale ééncomponent schraapplamuur



### PRODUCTOMSCHRIJVING

Traditionele schraapplamuur met fijne structuur. Goed schuurbaar

**Toepassingsgebied:** Uitsluitend voor gebruik boven de waterlijn. Voor reparatie en vullen van geringe oneffenheden in een ééncomponent verfsysteem op hout en staal in combinatie met ééncomponent grondverf. Tevens geschikt voor het opvullen van kleine (geschuurde) oneffenheden in reeds geschilderde oppervlakken.

### PRODUCTINFORMATIE

<b>Type</b>	Luchtdrogend				
<b>Basis</b>	Alkydhars				
<b>Kleur</b>	Beige				
<b>Dichtheid bij 20°C.</b>	1,83kg./dm <sup>3</sup>				
<b>Vaste stof gehalte</b>	55 ± 2 vol. %				
<b>VOS-gehalte</b>	188 gram/liter				
<b>Verpakking</b>	225gr. (tube) - 750gr.				
<b>Houdbaarheid</b>	In onaangebroken originele verpakking ten minste 2 jaar vanaf productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C. en 30°C.  Bij 750grs. verpakking na gebruik van de plamuur beschermfolie op de resterende plamuurmassa terugplaatsen om uitdroging te voorkomen.				
<b>Laagdikte</b>	Uitsluitend in dunne lagen aanbrengen. Maximaal 1 mm per laag. In geval diepere oneffenheden, meerlaags aanbrengen. Elke plamuurlaag schuren met droog schuurpapier P280.				
<b>Verwerking</b>	Plamuurmes  <b>Verwerkingsomgeving: Temperatuur</b> minimaal 12°C. - maximaal 28°C. <b>Relatieve luchtvochtigheid</b> minimaal 50% - maximaal 80%				
	Dit product niet nat-in-nat aanbrengen en vermijd hogere laagdiktes dan geadviseerd om problemen met de doordroging te voorkomen. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het verwerken en de droging van dit product. De temperatuur van de plamuur, het oppervlak en de omgeving mogen niet teveel van elkaar afwijken. Temperatuur van de ondergrond moet minimaal 3 graden boven het dauwpunt liggen.				
<b>Droogtijden bij 20°C. 65% RLV / 1 mm.</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Schuurbaar</th> <th>Overschilderbaar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24 uur</td> <td>24 uur</td> </tr> </tbody> </table>	Schuurbaar	Overschilderbaar	24 uur	24 uur
Schuurbaar	Overschilderbaar				
24 uur	24 uur				
<b>Geschikte primers</b>	Epifanes Multi Marine Primer - Werdol Grondverf - Werdol Metalprimer				
<b>Overschilderbaarheid</b>	Epifanes Mono-urethane Jachtlak - Epifanes Bootlak kleur Epifanes Nautiforte Jachtlak - Epifanes Bilgeverf				
<b>Advies</b>	Ter voorkoming van vochtopname en vorming van doffe plekken door wegzakken van de verf in de plamuur, geplamuurde delen na droging schuren met droog schuurpapier P280 en voorlakken met 15 -20% verdunde aflak.				

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumonderzoek. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die wij hebben toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Desondanks kunnen wij niet zonder meer aansprakelijk worden gesteld voor het met dit product en het hiermee vervaardigd werk, aangezien het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren, die buiten onze invloed en beoordeling liggen. De afnemer/verwerker dient met de door hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit productinformatieblad zijn